

## Ficha técnica

Fecha de modificación: 08.12.2017 - Página 1/1

# WEICONLOCK® AN 305-86 - Sellado de Tubos



**Viscosidad alta**  
**Fuerza alta**  
**Desmontaje aplicando calor**

Sellador de tuberías, extra fuerte

### Datos técnicos

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Color   | Rojo                      |
| Fluorescente  | No                        |
| Para uniones roscadas hasta                               | M 56 R 2"                 |
| Viscosidad a +25°C según Brookfield                       | 6.000 - 7.000 nt mPa·s    |
| Holgura máxima  | 0,3 mm                    |
| Resistencia a la rotura Nm (rosca)                        | 15 - 30 Nm                |
| Fuerza residual Nm (rosca)                                | 25 - 45 Nm                |
| Resistencia al cizallamiento Nmm <sup>2</sup> (DIN 54452) | 10 - 20 N/mm <sup>2</sup> |
| Sólido a mano a temperatura ambiente                      | 60 - 90 min.              |
| Dureza final (100% de la fuerza) después de               | 12 - 24 h                 |
| Resistencia a la temperatura                              | -60 hasta +150 °C         |

\*Valores de resistencia calculados en tornillos M10 calidad 8.8. altura de tuerca 0,8 • d Resistencia al cizallamiento por presión calculada en piezas cilíndricas Ø aprox. 13 mm, juego (D-d) = 0,05 mm, l/d = 0,88

### Preparación de la superficie

Para obtener resultados óptimos es necesario desengrasar y limpiar las piezas a montar, por ejemplo, con el Limpiador de Superficies WEICON. La aplicación de WEICONLOCK es posible también en superficies sin limpiar, por ejemplo, en tornillos en el

estado de entrega. No obstante, hay que considerar: Como más limpias están las superficies, mejores son los resultados de la unión.

### Procesamiento

Aplicar WEICONLOCK uniformemente con la boquilla dosificadora del PEN. Evitar el contacto directo de la boquilla con el metal. Aplicar WEICONLOCK alrededor de la rosca. Atornillar la rosca del tubo y apretarla a la posición deseada. Cuando se utilice como sellado de brida, aplicar un cordón continuo a un lado de la brida, unir las piezas rápidamente y atornillar bien. No volver a verter al envase el WEICONLOCK que estaba en contacto con metal. Muy pequeñas partes metálicas resultan en el secado de WEICONLOCK dentro del envase. Se recomienda el uso de sistemas de dosificación en la producción en serie.

### Almacenamiento

WEICONLOCK puede almacenarse por lo menos 24 meses en los envases originales cerrados y a la temperatura ambiental. Evitar las fuentes de calor y la irradiación solar directa. El aire contenido en el Pen conserva WEICONLOCK líquido.

### Seguridad y salud

En el procesamiento de los productos WEICON es necesario observar las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas, ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras fichas de seguridad CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Envases disponibles:

|          |   |
|----------|---|
| 30586020 | WEICONLOCK® AN 305-86 - Sellado de Tubos 20 ml  |
| 30586150 | WEICONLOCK® AN 305-86 - Sellado de Tubos 50 ml  |
| 30586200 | WEICONLOCK® AN 305-86 - Sellado de Tubos 200 ml |

### Productos complementarios

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 30700200 | Activador F, 200 ml               |
| 30955172 | Punta de dosificación, Tamaño 1   |
| 30955179 | Punta de dosificación, extra fino |

### Nota

Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas. Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters)  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca  
www.weicon.ca

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr  
www.weicon.com.tr

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weiconcz.cz

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es